

X-TEX

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA	X-Tex é uma tinta texturada tradicional, baseada numa emulsão aquosa e pigmentos e cargas criteriosamente selecionados.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Boa cobertura. • Fácil aplicação e bom rendimento • Disfarça irregularidades do substrato. • Areado tradicional
CAMPO DE APLICAÇÃO	X-Tex está indicada para aplicação no exterior. Pode ser aplicada sobre a maioria dos substratos utilizados na construção civil (estruque projetado, alvenaria, gesso cartonado, entre outros).
CARACTERÍSTICAS	
– Acabamento	Texturado
– Brilho	Mate
– Cor	Branco
– Viscosidade (20°C)*	22000 ± 2000 cP
– Densidade	1,60 ± 0,03
– Tempo de Secagem**	Superficial: cerca de 1 hora Repintura: 6 a 8 horas
– Rendimento	0,5 – 1,5 m ² /L/d
– Compostos orgânicos Voláteis (COV)	< 5g/L
<p>* Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem.</p> <p>** Varia consoante as condições ambientais.</p> <p>Valor-limite UE p/este prod. (cat.A/a): 30 g/l . Este prod. contém no máx. 10g/l</p>	
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO	
– Ferramentas de aplicação	Rolo
– Preparação da superfície	As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de poeiras. No caso de repinturas, deve ser removida toda a tinta que se encontre desagregada.
– Diluyente de Limpeza	Água
– Número/Intervalo entre de demãos	Aplicação de duas a três demãos. 6 a 8h (conforme temperatura e humidade ambiente). É importante garantir que antes da aplicação da segunda demão, a primeira se encontra seca em profundidade.
– Aplicação	Agitar até completa homogeneização. Em suportes novos ou anteriormente pintados (no caso destes últimos, a superfície deve ser reparada, se necessário) e de

seguida deve ser aplicado o primário adequado à condição do suporte, nomeadamente o primário Primacril ou Primacor. Em caso de substratos que se encontrem manchados de humidade, fumo de lareira, nicotina, entre outras manchas que tenderão a migrar à superfície, deve ser aplicado o primário SeloStain, pois este contém na sua composição matérias-primas rigorosamente selecionadas que lhe permitem bloquear as manchas, evitando que estas migrem à superfície.

Aplicar, de seguida, uma a duas demãos de X-TEX, devendo a primeira demão ser diluída com 5 a 10% de água, e a demão seguinte devem ser aplicada pura. (Não devem ser ultrapassadas as diluições recomendadas.)

Suportes que apresentem fungos e algas, deve ser realizado primeiramente um tratamento com Desinfestante.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE APLICAÇÃO E SECAGEM

A aplicação deve ser realizada com temperatura superior a 5°C e inferior a 35°C, e com uma humidade relativa inferior a 80%. Deve-se ainda evitar a aplicação em caso de previsão ou tempo chuvoso, húmido, frio ou ventoso. Deve também garantir-se que o suporte não está demasiado quente devido à exposição solar. Em consequência da aplicação fora das condições descritas poderão ocorrer problemas.

ESTABILIDADE

O produto deverá ser armazenado na embalagem original, em local seco e ao afastado de fontes de calor e luz solar direta. Garantindo as condições indicadas o produto apresenta um ano de estabilidade.

FORMA DE FORNECIMENTO

1, 5 e 15L
