

## MIPLAC

Tinta aquosa lisa mate para gesso cartonado

<b>IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA</b>	Tinta aquosa baseada numa emulsão de um copolímero estireno-acrílico, especialmente desenvolvida para aplicação sobre gesso cartonado. Contém na sua composição dióxido de titânio e cargas criteriosamente selecionadas.
<b>PROPRIEDADES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Excelente adesão e cobertura sobre gesso cartonado, não sendo necessária a aplicação de primário.</li><li>• Ótima cobertura e brancura.</li><li>• Boa trabalhabilidade.</li></ul>
<b>CAMPO DE APLICAÇÃO</b>	Indicada para aplicação no interior. Pode ser aplicada sobre a maioria dos substratos (estruque projetado, alvenaria, gesso cartonado, entre outros).
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	
– <b>Acabamento</b>	Liso
– <b>Brilho</b>	Mate
– <b>Cor</b>	Branco e Cores Claras
– <b>Viscosidade (mPa.s)*</b>	12000 ± 2000
– <b>Tempo de Secagem**</b>	Superficial: 30 minutos a 1 hora Repintura: 2 a 4 horas
– <b>Rendimento</b>	6 a 10m <sup>2</sup> /L/d (dependendo do tipo de suporte e das condições de aplicação)
– <b>Compostos orgânicos Voláteis (COV)</b>	Valor limite da EU para este produto (cat. A/a): 30g/L (2010). Este produto contém no máximo 5g/L.
* Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. ** Varia consoante as condições ambientais.	
<b>CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO</b>	
– <b>Ferramentas de aplicação</b>	Rolo anti-gota, trincha ou pistola.
– <b>Preparação da superfície</b>	As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de poeiras. No caso de repinturas, deve ser removida toda a tinta que se encontre desagregada.
– <b>Preparação do produto</b>	Agitar até completa homogeneização do produto.
– <b>Número de demãos</b>	1 a 2 demãos.

– **Diluição**

A primeira demão e seguintes deve ser diluída a 10% com água, as seguintes devem ser diluídas com água entre 0 e 10% (não devem ultrapassadas as diluições recomendadas).

– **Aplicação**

Em suportes novos ou anteriormente pintados (no caso destes últimos, a superfície deve ser reparada, se necessário) e de seguida deve ser aplicado o **Miplac**. Suportes que apresentem fungos e algas, deve ser realizado primeiramente um tratamento com **Desinfestante** e adicionado à tinta o **Aditivo Anti-Algas/Fungos e Bolor**.

---

**CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE APLICAÇÃO E SECAGEM**

A aplicação deve ser realizada com temperatura superior a 5°C e inferior a 35°C, e com uma humidade relativa inferior a 80%. Deve-se ainda evitar a aplicação em caso de previsão ou tempo chuvoso, húmido, frio ou ventoso. Em consequência da aplicação fora das condições descritas poderão ocorrer problemas.

---

**OBSERVAÇÕES**

Os produtos mate poderão apresentar brilho quando friccionados.

---

**ESTABILIDADE**

O produto deve ser armazenado na embalagem original, em local seco e ao abrigo de fontes de calor e luz solar direta. Garantindo as condições indicadas o produto apresenta uma estabilidade de um ano.

---

**FORMA DE FORNECIMENTO**

1, 5 e 15L.

---