

FLEXITEX

Tinta acrílica texturada fina para fachadas

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA	Tinta aquosa baseada numa emulsão de um copolímero acrílico e areias criteriosamente selecionadas, que lhe conferem um acabamento texturado fino de elevada qualidade.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none">• Permite disfarçar pequenas fissuras nas fachadas.• Excelente resistência à alcalinidade.• Elevada resistência à intempérie e aos raios UV.• Ótima permeabilidade ao vapor de água e baixa permeabilidade à água líquida (Classe III).• Excelente aplicabilidade e rendimento.
CAMPO DE APLICAÇÃO	Indicada para aplicação no exterior. Pode ser aplicada sobre a maioria dos substratos (rebocos, alvenaria, sistemas ETICS, entre outros).
CARACTERÍSTICAS	
— Acabamento	Areado fino
— Brilho	Mate
— Cor	Branco e Cores
— Viscosidade*	18000 ± 2000
— Tempo de Secagem**	Superficial: 2 a 4 horas Repintura: 12 a 24 horas
— Rendimento	3 a 4m ² /L/d (dependendo do tipo de suporte e das condições de aplicação)
— Compostos orgânicos Voláteis (COV)	Valor limite da EU para este produto (cat. A/c): 40g/L (2010). Este produto contém no máximo 40g/L.
* Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. ** Varia consoante as condições ambientais.	
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO	
— Ferramentas de aplicação	Rolo ou escova.
— Preparação da superfície	As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de poeiras. No caso de repinturas, deve ser removida toda a tinta que se encontre desagregada.
— Preparação do produto	Agitar até completa homogeneização do produto.
— Número de demãos	2 demãos.

– Diluição

A primeira demão deve ser diluída a 5% com água e a segunda demão deve ser aplicada pura (não devem ultrapassadas as diluições recomendadas).

– Aplicação

Em suportes novos ou anteriormente pintados (no caso destes últimos, a superfície deve ser reparada, se necessário) e de seguida deve ser aplicado o primário adequado à condição do suporte, nomeadamente o primário **Primacril**, **Selacril Plus** ou **Plioseel**. Em caso de substratos que se encontrem manchados de humidade, fumo de lareira, nicotina, entre outras manchas que tenderão a migrar à superfície, deve ser aplicado o primário **SeloStain**, pois este contém na sua composição matérias-primas rigorosamente selecionadas que lhe permitem bloquear as manchas, evitando que estas migrem à superfície.

Suportes que apresentem fungos e algas, deve ser realizado primeiramente um tratamento com **Desinfestante** e adicionado à tinta o **Aditivo Anti-Algas/Fungos e Bolor**.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE APLICAÇÃO E SECAGEM

A aplicação deve ser realizada com temperatura superior a 5°C e inferior a 35°C, e com uma humidade relativa inferior a 80%. Deve-se ainda evitar a aplicação em caso de previsão ou tempo chuvoso, húmido, frio ou ventoso. Em consequência da aplicação fora das condições descritas poderão ocorrer problemas.

OBSERVAÇÕES

- O produto é muito rico em emulsão, assim é de extrema importância garantir que a primeira demão se encontra seca em profundidade antes da aplicação da segunda demão.
- É necessário aguardar 28 dias após a aplicação da tinta antes de proceder à limpeza das superfícies pintadas, conforme descrito na NP 4378. Nunca devem ser utilizados detergentes abrasivos.

ESTABILIDADE

O produto deve ser armazenado na embalagem original, em local seco e ao abrigo de fontes de calor e luz solar direta. Garantindo as condições indicadas o produto apresenta uma estabilidade de um ano.

FORMA DE FORNECIMENTO

1, 5, 15 e 20L.
