

TELHACRIL

Tinta aquosa 100% acrílica para telhas

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA	Tinta aquosa baseada numa emulsão 100% acrílica.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none">• Excelente resistência à exposição aos raios UV.• Ótima retenção de cor.• Resistente ao aparecimento de fungos e algas.• Fácil aplicação.
CAMPO DE APLICAÇÃO	Indicada para aplicação no exterior. Pode ser aplicada sobre a maioria dos substratos (telha de barro, betão ou fibrocimento).
CARACTERÍSTICAS	
– Acabamento	Liso
– Brilho	Mate
– Cor	Vermelho e Preto
– Viscosidade (mPa.s)*	2800 ± 300
– Tempo de Secagem**	Superficial: 30 minutos a 1 hora Repintura: 4 a 12 horas
– Rendimento	8 a 10m ² /L/d (dependendo do tipo de suporte e das condições de aplicação)
– Compostos orgânicos Voláteis (COV)	Valor limite da EU para este produto (cat. A/c): 40g/L (2010). Este produto contém no máximo 10g/L.
* Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. ** Varia consoante as condições ambientais.	
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO	
– Ferramentas de aplicação	Rolo anti-gota, trincha ou pistola.
– Preparação da superfície	As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de poeiras. No caso de repinturas, deve ser removida toda a tinta que se encontre desagregada.
– Preparação do produto	Agitar até completa homogeneização do produto.
– Número de demãos	2 a 3 demãos.

– **Diluição**

A primeira demão e seguintes devem ser diluídas a 10% com água (não devem ultrapassadas as diluições recomendadas).

Telhados novos devem ser escovados antes de proceder à aplicação de **Telhacril**.

– **Aplicação**

Telhados pintados ou sem pintura que se encontrem contaminados por fungos e/ou algas, devem ser lavados com jacto de água, lavagem com **Prolimpa**, seguido de nova lavagem com jacto de água e aplicado **Desinfestante**. Deixar atuar o **Desinfestante** durante 24h e de seguida aplicar 2 a 3 demãos de **Telhacril**.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE APLICAÇÃO E SECAGEM

A aplicação deve ser realizada com temperatura superior a 5°C e inferior a 35°C, e com uma humidade relativa inferior a 80%. Deve-se ainda evitar a aplicação em caso de previsão ou tempo chuvoso, húmido, frio ou ventoso. Em consequência da aplicação fora das condições descritas poderão ocorrer problemas.

OBSERVAÇÕES

- A aplicação sobre telhas hidrofugadas não é recomendado.
- A aplicação de produtos em telhados deve ter em consideração a situação climatérica, não devendo ser aplicado qualquer produto quando a telha se encontrar com temperatura muito elevada ou com humidade.

ESTABILIDADE

O produto deve ser armazenado na embalagem original, em local seco e ao abrigo de fontes de calor e luz solar direta. Garantindo as condições indicadas o produto apresenta uma estabilidade de um ano.

FORMA DE FORNECIMENTO

1, 5, 15 e 20L.
