

SELOSTAIN

Primário aquoso anti-manchas

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA	Primário aquoso baseado numa emulsão de um polímero acrílico de elevada qualidade. Contém na sua composição dióxido de titânio e cargas criteriosamente selecionadas, que lhe permitem bloquear as manchas, evitando que migrem à superfície.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none">• Excelente capacidade de bloquear manchas difíceis, tais como, fumo de lareira ou incêndio, nicotina, manchas secas provocadas por humidades, entre outras.• Capacidade de bloquear taninos presentes na madeira, podendo também ser aplicado sobre materiais não ferrosos.• Ótima cobertura.• Excelente aplicabilidade e elevado rendimento.
CAMPO DE APLICAÇÃO	Indicado para aplicação no interior e exterior. Pode ser aplicada sobre a maioria dos substratos (betão, estuque, alvenaria, gesso cartonado, entre outros). Pode ainda ser aplicado em madeira e metais não ferrosos.
CARACTERÍSTICAS	
— Acabamento	Liso
— Brilho	Mate
— Cor	Branco
— Viscosidade*	2500 ± 1000
— Tempo de Secagem**	Superficial: 1 hora Repintura: 4 a 8 horas
— Rendimento	8 a 12m ² /L/d (dependendo do tipo de suporte e das condições de aplicação)
— Compostos orgânicos Voláteis (COV)	Valor limite da EU para este produto (cat. A/g): 30g/L (2010). Este produto contém no máximo 10g/L.
* Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. ** Varia consoante as condições ambientais.	
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO	
— Ferramentas de aplicação	Rolo anti-gota, trincha ou pistola.
— Preparação da superfície	As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de poeiras. No caso de repinturas, deve ser removida toda a tinta que se encontre desagregada.
— Preparação do produto	Agitar até completa homogeneização do produto.

– Número de demãos	1 a 2 demãos.
– Diluição	A primeira demão e seguintes devem ser aplicadas puras (não devem ultrapassadas as diluições recomendadas).
– Aplicação	Em suportes novos aplicar diretamente Selostain . Em substratos anteriormente pintados, a superfície deve ser reparada, se necessário, de seguida aplicar Selostain . Suportes que apresentem fungos e algas, deve ser realizado primeiramente um tratamento com Desinfestante e de seguida aplicado Selostain .
CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE APLICAÇÃO E SECAGEM	A aplicação deve ser realizada com temperatura superior a 5°C e inferior a 35°C, e com uma humidade relativa inferior a 80%. Deve-se ainda evitar a aplicação em caso de previsão ou tempo chuvoso, húmido, frio ou ventoso. Em consequência da aplicação fora das condições descritas poderão ocorrer problemas.
OBSERVAÇÕES	<ul style="list-style-type: none">• O produto não deve ser aplicado em suportes demasiado quentes por exposição solar.
ESTABILIDADE	O produto deve ser armazenado na embalagem original, em local seco e ao abrigo de fontes de calor e luz solar direta. Garantindo as condições indicadas o produto apresenta uma estabilidade de um ano.
FORMA DE FORNECIMENTO	1, 5, 15 e 20L.