

# PRIMERCRYL

Primário 100% acrílico branco

<b>IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA</b>	Primário 100% acrílico aquoso baseado numa emulsão acrílica de elevada qualidade. Contém na sua composição dióxido de titânio e cargas criteriosamente selecionadas.
<b>PROPRIEDADES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Excelente selante para aplicação sobre superfícies muito absorventes.</li><li>• Capacidade de regularização da absorção do substrato.</li><li>• Propriedades anti-alcálinas.</li><li>• Excelente aplicabilidade e elevado rendimento.</li></ul>
<b>CAMPO DE APLICAÇÃO</b>	Indicado para aplicação no interior e exterior. Pode ser aplicada sobre a maioria dos substratos (betão, estuque, alvenaria, gesso cartonado, entre outros).
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	
— <b>Acabamento</b>	Liso
— <b>Brilho</b>	Mate
— <b>Cor</b>	Branco
— <b>Viscosidade*</b>	2200 ± 500
— <b>Tempo de Secagem**</b>	Superficial: 2 hora Repintura: 4 a 8 horas
— <b>Rendimento</b>	6 a 8m <sup>2</sup> /L/d (dependendo do tipo de suporte e das condições de aplicação)
— <b>Compostos orgânicos Voláteis (COV)</b>	Valor limite da EU para este produto (cat. A/g): 30g/L (2010). Este produto contém no máximo 10g/L.
* Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. ** Varia consoante as condições ambientais.	
<b>CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO</b>	
— <b>Ferramentas de aplicação</b>	Rolo anti-gota, trincha ou pistola.
— <b>Preparação da superfície</b>	As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de poeiras. No caso de repinturas, deve ser removida toda a tinta que se encontre desagregada.
— <b>Preparação do produto</b>	Agitar até completa homogeneização do produto.
— <b>Número de demãos</b>	1 a 2 demãos.
— <b>Diluição</b>	A primeira demão e seguintes devem ser aplicadas puras (não devem ultrapassadas as diluições recomendadas).

– Aplicação

Em suportes novos aplicar diretamente **Primercryl**. Em substratos anteriormente pintados, a superfície deve ser reparada, se necessário, de seguida aplicar **Primercryl**. Suportes que apresentem fungos e algas, deve ser realizado primeiramente um tratamento com **Desinfestante** e de seguida aplicado **Primercryl**.

**CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE APLICAÇÃO E SECAGEM**

A aplicação deve ser realizada com temperatura superior a 5°C e inferior a 35°C, e com uma humidade relativa inferior a 80%. Deve-se ainda evitar a aplicação em caso de previsão ou tempo chuvoso, húmido, frio ou ventoso. Em consequência da aplicação fora das condições descritas poderão ocorrer problemas.

**OBSERVAÇÕES**

- O produto não deve ser aplicado em suportes demasiado quentes por exposição solar.

**ESTABILIDADE**

O produto deve ser armazenado na embalagem original, em local seco e ao abrigo de fontes de calor e luz solar direta. Garantindo as condições indicadas o produto apresenta uma estabilidade de um ano.

**FORMA DE FORNECIMENTO**

1, 5, 15 e 20L.