

Selacril Sintético

Primário acrílico branco

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

SELACRIL SINTÉTICO é um selante sintético á base de uma resina 100% acrílica em solvente com propriedades anti-alcálicas e anti-carbonatação.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Embora seja recomendado para todos os tipos de substratos EXTERIORES, é específico para tratamento de rebocos pobres com tendência a fissurar e a desagregar areias.

Atua internamente nesses rebocos onde funciona como "ligante" interno. Não forma filme superficialmente o que facilita a aderência das tintas ao substrato.

Em superfícies com pinturas velhas promove uma melhor aderência da camada seguinte.

No caso de serem superfícies novas, vai uniformizar as diferentes zonas de absorção do substrato, promovendo assim uma melhor aplicação e rentabilidade da tinta a aplicar.

CARACTERÍSTICAS

– Densidade	0,874
– Aspeto película seca	Não forma película
– Cor	Incolor
– Viscosidade*	(Ford 4 – 20°C) 11"
– Tempo de Secagem**	Entre a aplicação do SELACRIL SINTÉTICO e o início da aplicação da tinta, respeitar um tempo de 18-24 horas em tempo seco e quente e 24 horas em tempo frio e húmido para completa evaporação do solvente. (A aplicação da tinta sem o solvente estar todo evaporado, pode fazer com que esta sofra empolamentos, descolamentos, perda de cor, etc.)
– Rendimento	6 a 9m ² /L/d (dependendo do tipo de suporte e das condições de aplicação)
– Ponto de Inflamação	25°C

* Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem.

** Varia consoante as condições ambientais.

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

– Ferramentas de aplicação	Rolo, trincha ou pistola.
– Preparação da superfície	As superfícies novas devem estar limpas e secas. No caso de superfícies velhas, estas devem ser escovadas para tirar todo o material desagregado.
– Diluente de Limpeza	Diluente Sintético “DL”
– Número de demãos	1 demão de SELACRIL SINTÉTICO antes da aplicação da tinta. Em superfícies velhas ou muito deterioradas poderá ser necessária uma 2ª demão. Verificar se a aplicação da 2ª demão faz filme, se fizer, então uma única demão é suficiente.
– Diluição	Fornecido pronto a aplicar.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE APLICAÇÃO E SECAGEM

A aplicação deve ser realizada com temperatura superior a 5°C, e com uma humidade relativa inferior a 90%. Deve-se ainda evitar a aplicação em caso de previsão ou tempo chuvoso, húmido, frio ou ventoso. Em consequência da aplicação fora das condições descritas poderão ocorrer problemas.

OBSERVAÇÕES

Durante a aplicação deste produto deve-se utilizar máscara e luvas. A aplicação deve ser feita em locais bem arejados. Não contaminar as águas. Consultar ficha de segurança.

ESTABILIDADE

O produto deve ser armazenado na embalagem original, em local seco e ao abrigo de fontes de calor e luz solar direta. Garantindo as condições indicadas o produto apresenta uma estabilidade de um ano.

FORMA DE FORNECIMENTO

1, 5, 15 e 20L.
