

## Betume

Formulado para madeiras que necessitem de reparação e apresentem, irregularidades.

<b>IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA</b>	Tinta aquosa baseada numa emulsão de um copolímero acrílico. Contém na sua composição dióxido de titânio e cargas criteriosamente selecionadas, que lhe conferem um excelente poder de cobertura.
<b>CAMPO DE APLICAÇÃO</b>	Todas as madeiras que necessitem de reparação devido a superfícies irregulares. No caso de superfície ferrosa, esta tem de ser previamente tratada com um primário.
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	
– Densidade	1,76
– Brilho	Mate
– Cor	Creme
– Viscosidade	25000-30000 cP
– Tempo de Secagem*	Ao tacto: 10 minutos a 1 hora Final: 4 a 8 horas
– Teor de solidos	56,13%
** Varia consoante as condições ambientais.	
<b>CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO</b>	
– Ferramentas de aplicação	Betumadeira
– Preparação da superfície	As superfícies a betumar devem estar secas e livres de gorduras.
– Preparação do produto	Com betumadeira.
– Número de demãos	2 a 3 demãos.
– Intervalo entre demãos	2 - 4 horas de secagem (dependendo da espessura aplicada e da temperatura ambiente).
– Aplicação	O BETUME P/ MADEIRA tem boa aderência em superfícies já pintadas com sistemas sintéticos. No caso de madeiras, pode ser logo aplicado diretamente ou sobre uma camada de Subcapa. Sobre ferro, será sempre sobre um primário.
<b>CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE APLICAÇÃO E SECAGEM</b>	A aplicação deve ser realizada com temperatura superior a 5°C, e com uma humidade relativa inferior a 90%. Em consequência da aplicação fora das condições descritas poderão ocorrer problemas.

---

**ESTABILIDADE**

O produto deve ser armazenado na embalagem original, em local seco e ao abrigo de fontes de calor e luz solar direta. Garantindo as condições indicadas o produto apresenta uma estabilidade de um ano.

---

**FORMA DE FORNECIMENTO**

Embalagens de 1,5 - 7,5, 25 e 30 Kg

---