

Miverpaq

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA	MIVERPAQ é um verniz aquoso p/ soalhos à base de uma resina acrílica uretanada.
CAMPO DE APLICAÇÃO	<p>Devido a ser um produto indicado para interiores, não tem cheiro. Seca depressa, permitindo fazer um trabalho rápido (as 3 demãos num só dia e só com lixagem na 1ª demão).</p> <p>Assim, é indicado para:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Soalhos de madeira, parquet e seus derivados. – Manutenção de soalhos já anteriormente envernizados com verniz de poliuretano mono componente. – É comercializado em dois tipos: BRILHANTE – MEIO BRILHO.
CARACTERÍSTICAS	
– Densidade	1,04 – 1,05
– Brilho	Brilhante e M/ Brilho
– Cor	Amarelo Claro
– Viscosidade (Ford 4 – 20°C)	60” – 70”
– Teor de sólidos em volume	28,5%
– Tempo de Secagem**	Ao tacto: 15 minutos Final: 3 a 4 horas
– Rendimento	1m ² / 0,400 – 0,600 Lt. (3 demãos)
– Compostos orgânicos Voláteis (COV)	102 g/L
<p>* Conforme temperatura ambiente</p> <p>** COV – Compostos Orgânicos Voláteis</p> <p>Valor-limite UE p/este prod. (cat.A/i): 140 g/l. Este prod. contem no máx. 102 g/l</p>	
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO	
– Ferramentas de aplicação	Trincha ou rolo.
– Preparação da superfície	As superfícies devem estar secas e limpas (restos de cera).
– Intervalo entre demãos	1 - 3 horas. Depende da temperatura ambiente. Como a secagem é rápida, logo que o verniz esteja seco ao tacto, e antes que vidre, aplicar a demão seguinte.
– Diluente de Limpeza	Água
– Diluição	Diluição de 10% na 1ª demão.
– Aplicação	1ª Demão – 10% de diluição. Secar e lixar p/ tirar o pêlo da madeira.

2ª Demão – Sem diluição. NÃO É NECESSÁRIO LIXAR.

3ª Demão – Sem diluição. Se quiser mais brilho, pode aplicar uma 4ª demão

A 1ª demão no caso de ser aplicada em pavimento novo, seca rapidamente. Como é a única demão que precisa de ser lixada, (por causa do levantamento do pêlo) basta passar ligeiramente com a lixa numa pequena superfície para ver se "enrola". Se não o fizer, é porque já está seca e pode então ser lixada na totalidade. Retirar bem o pó da lixagem por meio de aspiração e só depois aplicar a 2ª demão do MIVERPAQ (não lixar). Aplicar a 3ª demão.

No caso de ser uma manutenção basta lixar a superfície para tirar o vidrado e algumas imperfeições, aspirar e aplicar o MIVERPAQ nas demãos necessárias (sem lixagem entre elas).

PARA UTILIZAÇÃO: A dureza final é só ao fim de 8 dias. No entanto, ao fim de 2 dias já pode ser pisado por cima de passadeiras ou cartões. Ter cuidado para não arrastar objetos.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE APLICAÇÃO E SECAGEM

A aplicação deve ser realizada com temperatura superior a 5°C, e com uma humidade relativa inferior a 90%. Em consequência da aplicação fora das condições descritas poderão ocorrer problemas.

ESTABILIDADE

O produto deve ser armazenado na embalagem original, em local seco e ao abrigo de fontes de calor e luz solar direta. Garantindo as condições indicadas o produto apresenta uma estabilidade de um ano.

FORMA DE FORNECIMENTO

1 e 5L
