

TRAFFIC

Tinta aquosa para aplicação em pavimentos. Apresenta uma excelente lacagem e rápida secagem.

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA	TRAFFIC é uma tinta aquosa baseada numa emulsão aquosa de um copolímero acrílico, destinada à aplicação em pavimentos. Contém na sua composição uma selecção de dióxido de titânio e cargas inertes, que lhe conferem um excelente poder de cobertura. A sua película é resistente ao desenvolvimento de fungos e algas.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicação sobre pavimentos novos ou em repinturas. • Rápida secagem. • Boa aplicabilidade e lacagem. • Anti-fungos.
CAMPO DE APLICAÇÃO	TRAFFIC está indicada para aplicação no interior e exterior, podendo ser aplicada em pavimentos de betão, alvenaria, entre outros.
CARACTERÍSTICAS	

– Acabamento	Liso
– Brilho	Acetinado
– Cor	Branco, Cinza, Vermelho, Verde e Amarelo
– Viscosidade (20°C)*	1750± 250 cP
– Densidade	1,23 ± 0,03
– Teor de sólidos (%v/v)	39,5 ± 1%
– Tempo de Secagem**	Ao tacto: 1 hora Final: 4 a 12 horas
– Rendimento	8 - 12 m ² /L/d
– Compostos orgânicos Voláteis (COV)***	54,5 g/L

* Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem.

** Varia consoante as condições ambientais.

*** COV – Compostos Orgânicos Voláteis

Valor-limite UE p/este prod. (cat.A/i): 140 g/l. Este prod. contém no

máx. 54,5g/l

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

– Ferramentas de aplicação	Rolo ou trincha.
– Preparação da superfície	As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de poeiras. No caso de repinturas, deve ser removida a tinta que se encontra desagregada. As superfícies devem encontrar-se

ligeiramente porosas para garantir uma maior penetração e adesão da tinta.

Deverá ser respeitado o tempo de cura do pavimento, pelo menos, 28 dias.

- Em pisos acabados com helicóptero, o tratamento pode ser feito por dois processos antes da aplicação da tinta:

- Químico: Lavar a superfície com Ácido Muriático ou Soda Cáustica diluída, de seguida lavar abundantemente com água, garantindo que são removidos todos os resíduos da limpeza, e deixar secar muito bem antes da aplicação da tinta.

- Mecânico: Escovar ou lixar até que se obtenha uma superfície porosa, de seguida aspirar, lavar e garantir que são removidos todos os resíduos para posterior aplicação da tinta.

- Em superfícies que se encontrem demasiado gastas e desagregadas, deve ser aplicada uma demão de SELACRIL PLUS AQUOSO, para garantir a consistência do substrato.

- Em superfícies que se encontrem em boas condições pode apenas cumprir-se o procedimento de aplicação que se encontra descrito abaixo.

Agitar até completa homogeneização do produto.

Aplicar 3 demãos de TRAFFIC, devendo a primeira demão ser diluída com 10% de água, a 2ª e 3ª demãos devem ser aplicadas sem diluição.

(Não devem ser ultrapassadas as diluições recomendadas.)

2 a 4h (conforme temperatura e humidade ambiente). É importante garantir que antes da aplicação da segunda demão, a primeira se encontra seca em profundidade.

Água

– **Preparação do produto**

– **Número de demãos/Diluição**

– **Intervalo entre demãos**

– **Diluyente de Limpeza**

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE APLICAÇÃO E SECAGEM

A aplicação deve ser realizada com temperatura superior a 5°C e inferior a 35°C, e com uma humidade relativa do ar inferior a 80%. O substrato deverá ter uma humidade inferior a 5%. Deve-se ainda evitar a aplicação em caso de previsão ou tempo chuvoso, húmido, frio ou ventoso. Em consequência da aplicação fora das condições descritas poderão ocorrer problemas.

OBSERVAÇÕES

A dureza final de TRAFFIC só é obtida 8 dias após a aplicação, podendo ao fim de 24h transitar-se sobre o piso onde o produto é aplicado, mas poderão ficar marcas.

ESTABILIDADE

O produto deve ser armazenado na embalagem original, em local seco e ao abrigo de fontes de calor e luz solar direta. Garantindo as condições indicadas o produto apresenta uma estabilidade de um ano.

FORMA DE FORNECIMENTO

1, 5 e 15L
