

PAVIMARC

Tinta de base solvente para marcação de estradas. Apresenta boa aderência ao substrato e resistência ao desgaste.

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA	PAVIMARC é uma tinta baseada em resinas acrílicas termoplásticas de solvente e com pigmentos e cargas especiais que lhe conferem uma boa adesão ao substrato e resistência ao desgaste.
CAMPO DE APLICAÇÃO	Todos os substratos que necessitem de ser sinalizados. PAVIMARC Branco e Amarelo e c/ e s/ micro esferas. PAVIMARC Preto s/ microesferas usado para pintar marcações já feitas anteriormente e que precisem de ser corrigidas.
CARACTERÍSTICAS	
– Ponto de Inflamação	14°C
– Brilho	Mate
– Cor	Branco, Amarelo e Preto
– Viscosidade (Haake 20°C)*	1000 cP
– Densidade	1,35 (Branco) 1,25 (Amarelo) 1,30 (Preto)
– Teor de sólidos (%v/v)	41%
– Tempo de Secagem*	Ao tacto: 10 minutos Final: 1 hora
– Rendimento	8 m ² /Lt. (por demão).

*Conforme temperatura ambiente

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- | | |
|----------------------------|--|
| – Ferramentas de aplicação | Rolo ou trincha.
As superfícies devem estar secas e isentas de poeiras e gorduras. Devem ser porosas para uma melhor penetração e adesão da tinta.
No caso de o substrato apresentar uma superfície impermeável, deve-se proceder da seguinte maneira: |
| – Preparação da superfície | – Limpá-la de poeiras e gorduras.
– Atacar a superfície por meio de ácido MURIÁTICO diluído de maneira a provocar um desgaste superficial.
– Lavar seguidamente com água, deixar secar e aplicar o PAVIMARC. |

– Diluição	Diluyente M.P./2 para acerto de viscosidade.
– Intervalo entre demãos	Depois da superfície limpa, aplicar 1 demão de PAVIMARC. Ao fim de 1 hora, se necessário aplicar uma 2ª demão.
– Diluyente de Limpeza	Diluyente M.P./2
CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE APLICAÇÃO E SECAGEM	A aplicação deve ser realizada com temperatura superior a 5°C, e com uma humidade relativa do ar inferior a 90%. Em consequência da aplicação fora das condições descritas poderão ocorrer problemas.
OBSERVAÇÕES	Usar luvas e óculos de protecção. Em caso de ingestão não provocar o vómito. Consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem e o rótulo. Consultar ficha de segurança. NÃO APLICAR PELO SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO.
ESTABILIDADE	O produto deve ser armazenado na embalagem original, em local seco e ao abrigo de fontes de calor e luz solar direta. Garantindo as condições indicadas o produto apresenta uma estabilidade de um ano.
FORMA DE FORNECIMENTO	1, 5, 15 e 20L.