

## Sub Capa

Formulado com uma emulsão 100% acrílica, proporciona uma boa lixagem e bom enchimento.

<b>IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA</b>	SUBCAPA ACRILICA AQUOSA tem na sua composição uma resina 100% acrílica e uma criteriosa selecção de cargas de modo a darem uma boa lixagem e um bom enchimento.
<b>CAMPO DE APLICAÇÃO</b>	Pode ser aplicado sobre madeira, metal, alvenaria e pladur. Devido a ser um produto aquoso, tem uma secagem rápida. Como acabamento, pode ser aplicado qualquer tipo de esmalte: Aquoso, sintético, celuloso, poliuretano (1 ou 2 componentes) etc..
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	
— <b>Teor de sólidos em volume</b>	37%
— <b>Brilho</b>	Mate
— <b>Cor</b>	Branca
— <b>Viscosidade (Haake 20°C)</b>	2500-3000 cP
— <b>Tempo de Secagem*</b>	Ao tacto: 15 minutos Final: 1 hora
— <b>Rendimento</b>	9 - 10 m2/Lt. (por demão)
— <b>Compostos orgânicos Voláteis (COV)**</b>	14 g/L
— <b>Densidade</b>	1.50
* Conforme temperatura ambiente **COV – Compostos Orgânicos Voláteis Valor-limite UE p/este prod. (cat.A/d): 130g/l. Este prod. contem no máx. 14g/	
<b>CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO</b>	
— <b>Ferramentas de aplicação</b>	Rolo ou trincha.
— <b>Preparação da superfície</b>	As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de poeiras. No caso de repinturas, deve ser removida toda a tinta que se encontre desagregada.
— <b>Preparação do produto</b>	Agitar até completa homogeneização do produto.
— <b>Diluição</b>	Pronta a aplicar. Para aplicação á pistola, diluir com 10% de água.

– Aplicação	1ª demão de Subcapa. - Tratamento das irregularidades com betume. Deixar secar e lixar. - 2ª demão de Subcapa, lixagem e aplicação de esmalte
– Intervalo entre demãos	Entre 1 e 2 horas conforme temperatura e humidade ambiente.
– Diluente de Limpeza	Água

**CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE APLICAÇÃO E SECAGEM**

A aplicação deve ser realizada com temperatura superior a 5°C e inferior a 35°C, e com uma humidade relativa inferior a 80%. Deve-se ainda evitar a aplicação em caso de previsão ou tempo chuvoso, húmido, frio ou ventoso. Em consequência da aplicação fora das condições descritas poderão ocorrer problemas.

**OBSERVAÇÕES**

- Os produtos mate poderão apresentar brilho quando friccionados.
- As tintas mate podem apresentar riscos esbranquiçados em cores escuras quando friccionadas.
- É necessário aguardar 28 dias após a aplicação da tinta antes de proceder à limpeza das superfícies pintadas, conforme descrito na NP 4378. Nunca devem ser utilizados detergentes abrasivos.

**ESTABILIDADE**

O produto deve ser armazenado na embalagem original, em local seco e ao abrigo de fontes de calor e luz solar direta. Garantindo as condições indicadas o produto apresenta uma estabilidade de um ano.

**FORMA DE FORNECIMENTO**

1, 5, e 15L.