

## MIPALIN ESPECIAL

### IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

MIPALIN ESPECIAL é uma tinta plástica aquosa mate, baseada numa emulsão de um copolímero acrílico tendo na sua composição uma selecção de cargas e pigmentos, que proporcionam uma boa cobertura em pinturas de interior e exterior.

### CAMPO DE APLICAÇÃO

Pode ser aplicada sobre todos os substratos interiores e exteriores (estufes, rebocos, betão, etc.).

### CARACTERÍSTICAS

– <b>Acabamento</b>	Liso
– <b>Brilho</b>	Mate
– <b>Cor</b>	Branco
– <b>Viscosidade (Haake 20°C)</b>	3500 – 4000 cP
–	
– <b>Teor de Sólidos em Volume</b>	34%
– <b>Tempo de Secagem**</b>	Ao Tato: ½ - 2 horas Final: 4 a 12 horas
– <b>Rendimento</b>	6 - 10 m <sup>2</sup> /Lt/d
– <b>Compostos orgânicos Voláteis (COV)</b>	0,5 g/L

\* Conforme temperatura ambiente

\*\* COV – Compostos Orgânicos Voláteis

Valor-limite UE p/este prod. (cat.A/a): 30 g/l . Este prod. contem no máx. 0,5 g/l

### CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

– <b>Ferramentas de aplicação</b>	Rolo anti-gota, trincha ou pistola.
– <b>Preparação da superfície</b>	As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de poeiras. Em superfícies muito absorventes, deve ser aplicada uma demão de Primacril ou Selacril Aquoso. Após serem feitas as devidas reparações, deve ser aplicada mais uma demão de Primacril ou o Selacril Aquoso nessas zonas.
– <b>Intervalo entre Demãos</b>	4 - 12 horas (conforme temperatura e humidade ambiente). É importante garantir que antes da aplicação da segunda demão, a primeira se encontra seca em profundidade.
– <b>Número de demãos</b>	2ª demão.

– Diluente de Limpeza

Água

– Aplicação

A aplicação deve ser realizada com temperatura superior a 5°C, e com uma humidade relativa inferior a 90%.

**CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE APLICAÇÃO E SECAGEM**

1 ano sem expor a condições extremas

**OBSERVAÇÕES**

Os produtos mate poderão apresentar brilho quando friccionados.

**ESTABILIDADE**

O produto deve ser armazenado na embalagem original, em local seco e ao abrigo de fontes de calor e luz solar direta. Garantindo as condições indicadas o produto apresenta uma estabilidade de um ano.

**FORMA DE FORNECIMENTO**

5 e 15L